



PINTURERÍA + IMPERMEABILIZACIÓN

Bautech Protege Fachadas

Hidrorrepelente para fachadas

El producto

Es un repelente al agua de siloxano a base de silano de alto rendimiento, disperso en agua y aditivos especiales de larga duración.

EMBALAJE	Balde x 12 litros
APARIENCIA	Turbia
CONCRETO	90 m ² /embalaje
SUPERFICIE POROSA	40 m ² /embalaje
ALBAÑILERÍA	60 m ² /embalaje
PINTURAS	50 m ² / embalaje
VALIDEZ	24 meses a partir de la fecha de fabricación

RENDIMIENTO

- 1 lt. / en dos manos de 7 m² c/u.
- Balde de 12 lts. / 150 m² por mano

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Especialmente desarrollado como hidrorrepelente en sustratos porosos (ladrillos, piedra, etc.).
- Extiende la vida útil de revestimientos y estructuras.
- No da brillo y mantiene la apariencia natural del sustrato.
- Permite que la humedad escape del concreto en forma de vapor de agua.
- Alta resistencia alcalina y UV.
- Reduce la fluorescencia.
- Con la aplicación posterior a pinturas y barnices, tiene una resistencia de más de 15 años.
- Listo para usar.
- No tiene olor.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Protección de fachadas de mampostería pintada, ladrillos a la vista, tejas y estructuras de hormigón.
- Protección de piedra natural (mármol y granito).

PREPARADO DEL SUSTRATO

- Todos los sustratos deben ser estructuralmente firmes, sólidos, limpios y libres de cualquier sustancia que pueda evitar o reducir la absorción.
- Eliminar toda la grasa, producto de curado, tratamiento superficial, revestimiento, aceite, etc.
- Las grietas y agujeros deben repararse antes de aplicar **BAUTECH PROTEGE**.
- Aísle las superficies de vidrio con un preparado de agua y jabón, evitando así las manchas permanentes.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- **BAUTECH PROTEGE** está listo para usar, solo ábralo y aplíquelo.

APLICACIÓN

- **BAUTECH PROTEGE** debe aplicarse con brocha o con rociador a baja presión, a una distancia de aproximadamente 10 cm del sustrato, permitiendo que haya una penetración de al menos 3 mm en el sustrato.
- **BAUTECH PROTEGE** se debe aplicar en dos capas, húmedo sobre húmedo. La segunda capa se debe aplicar inmediatamente después de que la primera haya sido absorbida.
- La hidrofrepencia máxima se logrará después de 96 horas.

PRECAUCIONES

- Mantenga el embalaje siempre cerrado cuando no esté en uso.
- Nunca reutilice el embalaje para ningún otro propósito que no sea acondicionar el producto.
- Guarde el embalaje original en un lugar seco, ventilado y alejado de fuentes de calor.
- Mantener fuera del alcance de niños y animales.
- Siempre prepare y aplique el producto en un ambiente ventilado hasta que se seque.
- Se recomienda usar EPP (equipo de protección personal) como guantes, botas y gafas.
- En caso de contacto con la piel y los ojos, lavar con agua corriente durante 45 minutos. Si se ingiere, no induzca el vómito. En ambos casos, consulte a un médico de inmediato y lleve el envase.

LIMITACIONES

- No aplique cuando la temperatura base es o alcanza, en las próximas 24 horas, una temperatura más baja a 5°C o superior a 32°C.
- **BAUTECH PROTEGE** no debe aplicarse habiendo vientos fuertes o lluvia.
- El concreto u hormigón debe estar adecuadamente curado (28 días).
- En superficies horizontales no debe haber acumulación de producto, es decir, agua acumulada.
- No debe usarse contra presiones hidrostáticas o en contacto permanente con agua.

GARANTÍA: La información aquí contenida está respaldada por pruebas, análisis y conocimientos técnicos. Las mediciones de valores y resultados pueden fluctuar debido a particularidades del entorno y / o uso del producto, que no son responsabilidad del fabricante. No hay otras garantías, expresas o implícitas. Ningún agente, vendedor, distribuidor o revendedor tiene la autoridad para extender, cambiar o renunciar a estas disposiciones.